

## Rezeptur KH-Lacken: *glanz, sdgl. matt*

Rezepturen von KH-Lacken glanz, sdgl. und matt sehen folgendermassen aus:

Rostoff		KH glanz (A)			KH sdgl. (B)			KH-Vorlack (C)		
		kg	FK	Vol	kg	FK	Vol	kg	FK	Vol
Langölkalyd 70% / TE	0.95	<b>630</b>			<b>300</b>			<b>70</b>		
Urethanalkyd 60% / TE	0.95	-			<b>150</b>			<b>130</b>		
Alkyd acrylm. 60% / TE	0.95	-			-			<b>130</b>		
Titandioxid	4.2	<b>240</b>			<b>270</b>			<b>330</b>		
Entschäumer	1	<b>3</b>			<b>3</b>			<b>3</b>		
Calzit, Kreide	2.7	-			<b>130</b>			<b>90</b>		
Talkum	2.7	-			-			<b>80</b>		
Trockner Co/Ca		-			-			-		
Bentone 10% / TE	2.7	<b>30</b>			<b>40</b>			<b>30</b>		
Terpentinersatz	0.78	<b>90</b>			<b>90</b>			<b>121</b>		
Antihautmittel	1	<b>7</b>			<b>7</b>			<b>7</b>		
Mattierungsmittel	2.7	-			<b>10</b>			<b>12</b>		
		<b>1000</b>			<b>1000</b>			<b>1000</b>		
<b>FK (%)</b>										
<b>Vol P + F</b>										
<b>Vol BM</b>										
<b>PVK (%)</b>										