

Zusammensetzung von KH-Lacken glanz sdgl. matt (Vorlack)

Eine Rezepturen von KH-Lacken glanz, sdgl. und matt sehen folgendermassen aus:

Rohstoff	Dichte	KH glanz (A)			KH Sdgl. (B)			Vorlack (C)		
		kg	FK	Vol		FK	Vol		FK	Vol
Langölalkyd 70% /TE	0,95	630	441	464,2	300	210	221	70	49	51,6
Urethanalkyd 60%/TE	0,95	-	-	-	150	90	94,7	130	78	82,1
Alkyd acrylm. 60%TE		-	-	-	-	-	-	130	78	82,1
Titandioxid	4.2	240	240	57,1	270	270	64,3	330	330	78,6
Entschäumer (flüssig)	1	3	-	-	3	-	-	3	-	-
Calzit, Kreide	2.7	-	-	-	130	130	48,1	90	90	33,3
Talkum	2,7	-	-	-	-	-	-	80	80	29,6
Trockner Co/Ca		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bentone 10%/TE	2,7	30	3	1,1	40	4	1,5	30	3	1,1
Terp.ersatz	0,78	90	-	-	90	-	-	121	-	-
Antihautmittel (Oxim)	1	7	-	-	7	-	-	7	-	-
Mattierungsmittel	2,7	-	-	-	10	10	3,7	12	12	4,4
		1000	684	522,4	1000	714	433,3	1000	720	362,8
FK (%)			68,4			71,4			72	
Vol P + F				58,2			117,6			147
Vol BM				464,2			315,7			215,8
PVK (%)				11,1			27,8			40,5